

Характеристика стали 14Г2АФД.

Марка :	14Г2АФД
Классификация :	Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций
Дополнение:	Сталь марганцово-ванадиевая с азотом и медью; По ГОСТ 27772-88 соответствует стали для строительных конструкций С390Д
Применение:	Металлоконструкции мостов
Зарубежные аналоги:	Нет данных

Химический состав в % стали 14Г2АФД ГОСТ 19281 - 89

C	Si	Mn	Ni	S	P	Cr	V	N	Cu	As
0.12 - 0.18	0.3 - 0.6	1.2 - 1.6	до 0.3	до 0.04	до 0.035	до 0.4	0.07 - 0.12	0.015 - 0.025	0.15 - 0.3	до 0.08

Примечание: Также хим. состав указан в ГОСТ 19282-73

Технологические свойства стали 14Г2АФД.

Свариваемость:	без ограничений.
-----------------------	------------------

Механические свойства при T=20°C стали 14Г2АФД.

Сортамент	Размер	Напр.	σ_B	σ_T	δ_5	ψ	KCU	Термообр.
-	мм	-	МПа	МПа	%	%	кДж / м ²	-
Лист, ГОСТ 19282-73	5 - 9		550	400	20			