

3845-75



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ

ГОСТ 3845—75
(СТ СЭВ 480—77)

Издание официальное

Б3 5—92
10 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ГОСТ****ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ****3845—75*****Метод испытания гидравлическим давлением****(СТ СЭВ 480—77)**Metallic tubes. Hydraulic pressure
testing method**Взамен
ГОСТ 3845—65**

ОКСТУ 1909

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.12.75 № 4102 срок введения установлен

с 01.01.77Постановлением Госстандарта СССР от 23.10.86 № 3183
срок действия продлендо 01.07.97

Настоящий стандарт распространяется на трубы из стали, чугуна, цветных металлов и устанавливает метод испытания их внутренним гидравлическим давлением для проверки прочности и плотности основного металла труб и сварных швов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 480—77 в части испытания гидравлическим давлением.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА

Гидравлический пресс любой конструкции, обеспечивающий испытание в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Манометры 1-го класса точности — для контроля пробного давления при испытании особо тонкостенных труб ($\frac{s}{D} \leqslant 0,01$ при $D \leqslant 102$ мм); манометры не ниже класса точности 2,5 — при испытании остальных труб.

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Наибольшая величина пробного давления должна рассчитываться по формулам, приведенным ниже.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (сентябрь 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1980 г., октябре 1986 г. (ИУС 5—80, 1—87).

© Издательство стандартов, 1975

© Издательство стандартов, 1993

2.1.1. Наибольшее пробное давление для круглых монометаллических бесшовных труб диаметром до 550 мм и сварных труб диаметром до 480 мм включительно (P_1), МПа (кгс/см²), и (P_2), МПа (кгс/см²), вычисляют по формулам:

$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{200sR}{D_p}; \\ P_1 &= \frac{2sR}{D_p}; \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} P_2 &= 265 \frac{s}{D} \left(1 - \frac{s}{D}\right) R; \\ P_2 &= 2,65 \frac{s}{D} \left(1 - \frac{s}{D}\right) R, \end{aligned} \quad (2)$$

где s — минимальная (с учетом минусового допуска) толщина стенки трубы, мм;

D — номинальный наружный диаметр трубы, мм;

R — допускаемое напряжение в стенке трубы при испытании, МПа (кгс/мм²);

D_p — расчетный диаметр трубы, мм, в качестве которого может быть использован:

наружный диаметр $D_p=D$ (для обсадных и насосно-компрессорных труб),

средний диаметр $D_p=D-s$ (для бесшовных, в том числе котельных, свертнопаянных и сварных труб с отношением $\frac{s}{D} \leq 0,13$).

Формулы (2) применяются для бесшовных, в том числе котельных, свертнопаянных и сварных труб с отношением $\frac{s}{D} > 0,13$.

2.1.2. Величину пробного давления или расчетную формулу (или ссылку на нее), а также допускаемое напряжение указывают в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции.

2.1.3. Наибольшее давление (P_3), МПа (кгс/см²), для биметаллических круглых труб вычисляют по формулам:

$$\begin{aligned} P_3 &= 200 \left[\frac{s_B R_B}{D - 2s + s_B} + \frac{(s - s_B) R_H}{D - s + s_B} \right]; \\ P_3 &= 2 \left[\frac{s_B R_B}{D - 2s + s_B} + \frac{(s - s_B) R_H}{D - s + s_B} \right], \end{aligned} \quad (3)$$

где R_B , R_H — допускаемые напряжения для металла внутреннего и наружного слоев, МПа (кгс/мм²), устанавливаются в стандартах на соответствующие виды труб;

s_в — толщина внутреннего слоя металла, мм. При расчете испытательного давления, когда $R_{\text{в}} < R_{\text{н}}$ в формулы (3) подставляется наибольшая (с учетом плюсового допуска) толщина внутреннего слоя. При условии, когда $R_{\text{в}} > R_{\text{н}}$ в формулы (3) подставляется наименьшая (с учетом минусового допуска) толщина внутреннего слоя.

Если допускаемое напряжение каждого слоя в отдельности неизвестно, то расчет пробного давления для биметаллических труб производят по формулам (1) с подстановкой $D_p = D - s$ и среднего допускаемого напряжения.

2.1.1—2.1.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.1.4. Наибольшее пробное давление для сварных труб диаметром 530 мм и более вычисляют по формулам (1) с подстановкой $D_p = D - 2s$.

Расчет пробного давления (P_4), МПа (кгс/см²), при испытании труб на прессах различной конструкции с осевым подпором производят по формуле (4), что является эквивалентным пробному давлению без осевого подпора P_1 .

$$\begin{aligned} P_4 &= \frac{200sR}{D-2s} K(1-N); \\ P_4 &= \frac{2sR}{D-2s} K(1-N); \end{aligned} \quad (4)$$

где N — коэффициент, учитывающий напряжения изгиба, возникающие под действием массы трубы и наполняющей жидкости;

$$N = 0,125 \frac{l_2}{sR},$$

l — наибольшее расстояние между опорами, удерживающими трубу в процессе гидроиспытания, либо максимальная длина трубы при отсутствии опор, м;

K — коэффициент, учитывающий осевой подпор, зависящий от способа герметизации полости сварной трубы на время гидравлического испытания, равный:

для гидропрессов с торцевым упорным уплотнением

$$K = 0,97,$$

для гидропрессов с манжетным уплотнением со слежением

$$K = \frac{2D^2}{2D^2 + 0,07(D^2 - d^2)},$$

для гидропрессов с торцовым распорным уплотнением

$$K = \frac{2D^2}{2D^2 + D_r^2 - (D - 2s)^2},$$

где 0,07 — коэффициент, гарантирующий герметизацию внутреннего объема трубы;

D_r — внутренний диаметр подвижной части уплотняющей головки пресса, мм;

d — диаметр центрального цилиндра подачи воды, мм.

При испытании двухслойных труб в качестве минимальной толщины стенки в формулы (1), (4) подставляется суммарная толщина слоев с учетом суммарного минусового допуска.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.2. Наибольшая величина пробного давления для профильных, гнутых и чугунных труб устанавливается в стандартах на соответствующие виды труб.

2.3. В качестве наполнителя, передающего давление на стенку трубы, должна применяться вода, эмульсия или другая жидкость.

2.4. Перед испытанием воздух из трубы должен быть вытеснен наполняющей жидкостью.

2.5. Нарастание давления при испытании всех труб и сброс давления при испытании особотонкостенных труб ($\frac{s}{D} \leqslant 0,01$ при $D \leqslant 102$ мм) должны производиться плавно (без гидравлических ударов).

2.6. Время выдержки труб под пробным давлением устанавливается в стандартах на соответствующие виды труб.

2.7. Стальные сварные трубы диаметром 530 мм и более, а также чугунные трубы всех размеров во время выдержки их при испытательном давлении должны механизированным способом обстукиваться молотками или роликами массой 0,5—0,8 кг. По соглашению потребителя с изготовителем обстукивание может не проводиться.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Труба считается выдержавшей испытание, если при испытании не будет визуально обнаружено течи рабочей жидкости и после испытания остаточной деформации (выпучивания) стенки, выводящей диаметр трубы за предельные отклонения.

4. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

В протоколе испытания следует указать:
материал и размеры трубы;
полученные результаты.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Редактор Л. И. Нахимова

Технический редактор В. Н. Прусакова

Корректор В. М. Смирнова

Сдано в набор 20.01.93. Подп. в печ. 15.03.93. Усл. печ. л. 0,375. Усл. кр.-отт. 0,375.
Уч.-изд. л. 0,31. Тир. 1256 экз.

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 38**

21.03.93
Л.Н.