

Характеристика стали ВСт4кп.

Марка :	ВСт4кп
Классификация :	Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества
Применение:	сварные, клепаные и болтовые конструкции повышенной прочности в виде сортового, фасонного и листового проката, а также для малонагруженных деталей
Зарубежные аналоги:	Известны

Химический состав в % стали ВСт4кп
ГОСТ 380 - 71, в последней версии ГОСТа материал отсутствует

C	Si	Mn	Ni	S	P	Cr	Cu	As
0.18 - 0.27	до 0.07	0.4 - 0.7	до 0.3	до 0.05	до 0.04	до 0.3	до 0.3	до 0.08

Температура критических точек стали ВСт4кп.

$Ac_1 = 735$,	$Ac_3(Ac_m) = 840$,	$Ar_3(Arc_m) = 825$,	$Ar_1 = 680$
----------------	----------------------	-----------------------	--------------

Технологические свойства стали ВСт4кп .

Свариваемость:	ограниченно свариваемая.
Флокеночувствительность:	не чувствительна.
Склонность к отпускной хрупкости:	не склонна.

Механические свойства при Т=20°C стали ВСт4кп .

Сортамент	Размер	Напр.	σ_b	σ_t	δ_5	ψ	KCU	Термообр.
-	мм	-	МПа	МПа	%	%	кДж / м ²	-
Сталь горячекатан.	до 20		400-510	255	25			Состояние поставки
Сталь горячекатан.	20 - 40		400-510	245	24			Состояние поставки
Сталь горячекатан.	40 - 100		400-510	235	22			Состояние поставки

Физические свойства стали ВСт4кп .

T	$E \cdot 10^{-5}$	$\alpha \cdot 10^6$	λ	ρ	C	$R \cdot 10^9$
Град	МПа	1/Град	Вт/(м·град)	кг/м ³	Дж/(кг·град)	Ом·м

Зарубежные аналоги стали ВСт4кп

Внимание! Указаны как точные, так и ближайшие аналоги.

США	Германия	Япония	Франция	Англия	Польша	Чехия	Австрия
-	DIN, WNr	JIS	AFNOR	BS	PN	CSN	ONORM
1020	USt42-2	SS41	E25-2	43/25HR 43/25HS	St3SX	11423	St42RG St42RGT

Обозначения:

Механические свойства :

- σ_b - Предел кратковременной прочности , [МПа]
- σ_t - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа]
- δ_5 - Относительное удлинение при разрыве , [%]
- ψ - Относительное сужение , [%]
- KCU** - Ударная вязкость , [кДж / м²]
- HB** - Твердость по Бринеллю , [МПа]

Физические свойства :

- T** - Температура, при которой получены данные свойства , [Град]
- E** - Модуль упругости первого рода , [МПа]
- α** - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20⁰ - T) , [1/Град]
- λ** - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость стали) , [Вт/(м·град)]
- ρ** - Плотность стали , [кг/м³]
- C** - Удельная теплоемкость стали (диапазон 20⁰ - T), [Дж/(кг·град)]
- R** - Удельное электросопротивление, [Ом·м]

Свариваемость :

- | | |
|--------------------------------|--|
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |