

Характеристика стали 50А.

Марка :	50А
Классификация :	Сталь конструкционная углеродистая качественная
Применение:	Для изготовления сортового горячекатаного проката высокой точности размеров
Зарубежные аналоги:	Нет данных

Химический состав в % стали 50А ГОСТ 1050 - 88

C	Si	Mn	Ni	S	P	Cr	Cu	As
0.47 - 0.55	0.17 - 0.37	0.5 - 0.8	до 0.3	до 0.025	до 0.025	до 0.25	до 0.3	до 0.08