

Характеристика стали 50Х6ФМС.

Марка :	50Х6ФМС
Классификация :	Сталь конструкционная легированная
Применение:	Для изготовления горячекатаной и холодноотянутой проволоки, предназначенной для механизированной электродуговой наплавки.
Зарубежные аналоги:	Нет данных

Химический состав в % стали 50Х6ФМС ГОСТ 10543 - 98

С	Si	Mn	Ni	S	P	Cr	Mo	V
0.45 - 0.55	0.8 - 1.2	0.3 - 0.6	до 0.35	до 0.03	до 0.03	5.5 - 6.5	1.2 - 1.6	0.35 - 0.55